

## Einsatz von PLASTRONFOAM Produkten

Applikation :	Blumentöpfe
Rohstoff :	PP
Originalgewicht :	2,5 bis 50 kg
Blasmaschine :	Speicherkopfmaschine
Werkzeugänderungen :	keine
Massetemperatur :	225 °C
Treibmittel :	PLASTRONFOAM C 55 TA - F
Einsatzmenge Treibmittel :	1%
Blasdruck :	0,7 bis 1 bar
Gewichtseinsparung :	ca. 20 %
Zykluszeitreduzierung :	11 %
Oberflächenbeeinflussung:	Durch das Schäumen, verliert die Oberfläche an Glanz

