

## Einsatz von PLASTRONFOAM Produkten

Applikation :	LKW Luftansaugkanal
Rohstoff :	PA 6
Originalgewicht :	2,7 kg
Blasmaschine :	Maika TA 40
Werkzeugänderungen :	keine
Massetemperatur :	240 – 245°C
Treibmittel :	PLASTRONFOAM C 55TA - F
Einsatzmenge Treibmittel :	2%
Blasdruck :	< 2 bar
Gewicht geschäumt :	1,9 kg
Gewichtseinsparung :	29,5 %
Zykluszeitreduzierung :	ca. 30%



oben : geschäumt  
unten : ungeschäumt