

Einsatz von PLASTRON Produkten

Applikation:	Filmextrusion PET
Prozeß:	Reinigen
Extrusionssystem:	EREMA Recyclingsystem
Rohstoff:	PET Schnitzel
Durchsatz:	100 kg/h
Farben:	eingefärbt und glasklar
Extrudertemperaturen:	20°C über Standardeinstellung
Reinigungsgranulat:	PLASTRONCLEAN HT
Dosierung:	15 kg



Schneckenreinigung nach 6 Wochen Fahrzeit mit unterschiedlichen Farben